

INERTI S.VALENTINO SRL Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 BUSSOLENGO (VR) P.IVA 0202883 023 6 www.inertisanvalentino.it TEL 045 6701666

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 4 AC G5/18 2025-3

Ghiaino 5/18

1. Codice di identificazione unico del prodotto: 4 AC G5/18 2025-3

2. Uso previsto del prodotto: Aggregato per calcestruzzo conforme alla norma UNI EN 12620:2008

3. Fabbricante: INERTI S.VALENTINO SRL loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo (VR)

Impianto CORTE BETLEMME - Loc. Betlemme - 37066 Sommacampagna (VR)

4. Mandatario: N/A

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: 2+

6a. Norma armonizzata: UNI EN 12620:2008 Organismi notificati: LRQA Iberia - 0094 6b. Documento per la valutazione europea: N/A

Valutazione tecnica europea: N/A
Organismo di valutazione tecnica: N/A

Organismi notificati: N/A 7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Granulometria - (d/D)	4/16
Categoria G - Categoria	G _C 90/15
Tolleranza - Categoria	G _⊤ 15
Contenuto in polveri - Categoria f _x	f _{1,5}
Equivalente in sabbia - SE (%)	NPD
Valore di blu di metilene - Categoria MB (g/Kg)	NPD
Massa volumica dei granuli - ρ _a (Mg/m3)	2,750
Assorbimento superficiale di acqua - WA24 (%)	0,890
Massa volumica in mucchio - ρ _b (Mg/m3)	1,603
Resistenza alla frammentazione - Categoria (LA _%)	LA ₂₀
Resistenza al gelo/disgelo - (Fx)	F ₁
Coefficiente di appiattimento - Categoria (Fl %)	FI ₁₅
Indice di forma - Categoria (SI %)	SI ₁₅
Cloruri solubili in acqua - (C%)	<0,01
Solfati solubili in acido - Categoria (AS xx)	AS _{0,2}
Degradabilità al solfato di magnesio - (MS xx)	MS ₁₈
Reattività potenz. in presenza di alcali- Classe di reattività	RA ₂
Zolfo totale - (S%)	0,165
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo - cont. di sostanza umica	ASSENTE
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo - contenuto di carbonato (CO 2 %)	19,5
Stabilità di volume / Ritiro per essiccamento - % di ritiro	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria - % di disintegrazione	NPD
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso-Categoria(SC)	NPD
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso - Categoria (M _{DE} XX)	M _{DE} 10
Resistenza alla levigabilità - (PSVxx)	PSV ₅₆
Resistenza all'abrasione superficiale - Categoria (AAV xx)	AAV ₁₀
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati-Categoria (AN)	NPD
Sostanze pericolose - contenuto di sostanze pericolose	0 (assenti)
Descriptions notrografies Aggregate storagenes can cleating carbons	

Descrizione petrografica - Aggregato eterogeneo con clasti sia carbonatici sia granitici con qualche clasto da roccia metamorfica

8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra

dentificato

Luogo e data: Bussolengo,21/11/2025

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Giannantonio Parolini

fiorme tous Karlin