INERTI S.VALENTINO SRL
Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 BUSSOLENGO (VR)
P.IVA 0202883 023 6
www.inertisanvalentino.it
TEL 045 6701666

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 1 AC G5/18 2026-3

Ghiaino 5/18

1. Codice di identificazione unico del prodotto: 1 AC G5/18 2026-3

2. Uso previsto del prodotto: Aggregato per calcestruzzo conforme alla norma UNI EN 12620:2008

3. Fabbricante: INERTI S.VALENTINO SRL loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo (VR)
Impianto CA' NOVA TACCONI sito in Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR)

4. Mandatario: N/A

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: 2+

6a. Norma armonizzata: UNI EN 12620:2008
Organismi notificati: LRQA Iberia - 0094

6b. Documento per la valutazione europea: N/A
Valutazione tecnica europea: N/A
Organismo di valutazione tecnica: N/A
Organismi notificati: N/A

7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Granulometria - *(d/D)*	4/16
Categoria G - *Categoria*	G_C 90/15
Tolleranza - *Categoria*	G_T17,5
Contenuto in polveri - *Categoria* f_x	$f_{1,5}$
Equivalente in sabbia - *SE (%)*	NPD
Valore di blu di metilene - *Categoria MB (g/Kg)*	NPD
Massa volumica dei granuli - ρ_a(Mg/m3)	2,750
Assorbimento superficiale di acqua - WA24 (%)	0,940
Massa volumica in mucchio - ρ_b (Mg/m3)	1,676
Resistenza alla frammentazione - *Categoria* ($LA_{\%}$)	LA_{25}
Resistenza al gelo/disgelo - *(Fx)*	F_1
Coefficiente di appiattimento - *Categoria* ($FI_{\%}$)	FI_{15}
Indice di forma - *Categoria* ($SI_{\%}$)	SI_{15}
Cloruri solubili in acqua - *(C%)*	0,001
Solfati solubili in acido - *Categoria* (AS_{xx})	$AS_{0,8}$
Degradabilità al solfato di magnesio - (MS_{xx})	MS_{18}
Reattività potenz. in presenza di alcali- Classe di reattività	RA_2
Zolfo totale - *(S%)*	0,247
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo - *cont. di sostanza umica*	ASSENTE
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo - *contenuto di carbonato* (CO_2 %)	38,3
Stabilità di volume / Ritiro per essiccamento - *% di ritiro*	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria - *% di disintegrazione*	NPD
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso-*Categoria(SC)*	NPD
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso - *Categoria* ($M_{DE}XX$)	$M_{DE}10$
Resistenza alla levigabilità - *(PSVxx)*	PSV_{56}
Resistenza all'abrasione superficiale - *Categoria* (AAV_{xx})	AAV_{10}
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati-*Categoria (AN)*	NPD
Sostanze pericolose - *contenuto di sostanze pericolose*	0 (assenti)
Descrizione petrografica - Aggregato eterogeneo proveniente dalla medio pianura veronese derivante da depositi fluvioglaciali e depositi glaciali. Aggregato composto prevalentemente da calcari, dolomie e con modesta presenza di graniti. Presenza di clasti di quarzo selcifero.	

8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data: Bussolengo, 25/08/2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Giannantonio Parolini