INERTI S.VALENTINO SRL
Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 BUSSOLENGO (VR)
P.IVA 0202883 023 6
www.inertisanvalentino.it
TEL 045 6701666

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 1 ACB P6/9 2026-3

**Pietrisco spaccato 6/9**

1. **Codice di identificazione unico del prodotto:** 1 ACB P6/9 2026-3
2. **Uso previsto del prodotto:** Aggregato per congolomerato bituminoso conforme alla norma UNI EN 13043:2004
3. **Fabbricante:** INERTI S.VALENTINO SRL loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo (VR)
   Impianto CA' NOVA TACCONI sito in Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR)
4. **Mandatario:** N/A
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione:** 2+

6a. **Norma armonizzata:** UNI EN 13043:2004
**Organismi notificati:** LRQA Iberia - 0094
6b. **Documento per la valutazione europea:** N/A
**Valutazione tecnica europea:** N/A
**Organismo di valutazione tecnica:** N/A
**Organismi notificati:** N/A

7. **Prestazioni dichiarate:**

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE |
|---|---|
| **Granulometria** - *(d/D)* | 4/8 |
| **Categoria G** - *Categoria* | $G_C$ 90/10 |
| **Tolleranza** - *Categoria* | $G_{25/15}$ |
| **Contenuto in polveri** - *Categoria* $f_x$ | $f_{0,5}$ |
| **Equivalente in sabbia** - *SE (%)* | NPD |
| **Valore di blu di metilene** - *Categoria MB (g/Kg)* | NPD |
| **Massa volumica dei granuli** - $\rho_a$(Mg/m3) | 2,720 |
| **Assorbimento superficiale di acqua** - WA24 (%) | 1,180 |
| **Massa volumica in mucchio** - $\rho_b$ (Mg/m3) | 1,401 |
| **Resistenza alla frammentazione** - *Categoria* ($LA_{\%}$) | $LA_{20}$ |
| **Resistenza al gelo/disgelo** - *(Fx)* | $F_1$ |
| **Coefficiente di appiattimento** - *Categoria* ($FI_{\%}$) | $FI_{15}$ |
| **Indice di forma** - *Categoria* ($SI_{\%}$) | $SI_{15}$ |
| **Cloruri solubili in acqua** - *(C%)* | 0,001 |
| **Solfati solubili in acido** - *Categoria* ($AS_{xx}$) | $AS_{0,8}$ |
| **Degradabilità al solfato di magnesio** - ($MS_{xx}$) | $MS_{18}$ |
| **Reattività potenz. in presenza di alcali-** Classe di reattività | $RA_2$ |
| **Zolfo totale** - *(S%)* | 0,25 |
| **Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria** - *% di disintegrazione* | NPD |
| **Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso**-*Categoria(SC)* | NPD |
| **Resistenza alla usura dell'aggregato grosso** - *Categoria* ($M_{DE}XX$) | $M_{DE}10$ |
| **Resistenza alla levigabilità** - *(PSVxx)* | $PSV_{56}$ |
| **Resistenza all'abrasione superficiale** - *Categoria* ($AAV_{xx}$) | $AAV_{10}$ |
| **Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati**-*Categoria (AN)* | NPD |
| **Sostanze pericolose** - *contenuto di sostanze pericolose* | 0 (assenti) |
| **Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi** - *Categoria* ($C_{xx/xx}$) | $C_{90/1}$ |
| **Resistenza allo shock termico** - $V_{LA}$ | 2,3 |
| **Affinità ai leganti bituminosi** - *Grado di copertura a 24 h (%)* | 90 |
| **Analisi chimica** Aggregato eterogeneo proveniente dalla medio pianura veronese derivante da depositi fluvioglaciali e depositi glaciali. Aggregato composto prevalentemente da calcari, dolomie e con modesta presenza di graniti. Presenza di clasti di quarzo selcifero. | |

**8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** N/A
**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

**Bussolengo, 25/08/2026**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**
Giannantonio Parolini