INERTI S.VALENTINO SRL
Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 BUSSOLENGO (VR)
P.IVA 0202883 023 6
www.inertisanvalentino.it
TEL 045 6701666

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 2 ACB P6/9 2026-2

Pietrisco spaccato 6-9

1. Codice di identificazione unico del prodotto: 2 ACB P6/9 2026-2
2. Uso previsto del prodotto: Aggregato per congolomerato bituminoso conforme alla norma UNI EN 13043:2004
3. Fabbricante: INERTI S.VALENTINO SRL loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo VR
Impianto CA' CERE' sito in Loc. Cà Cerè - 37026 Pescantina (VR)
4. Mandatario: N/A
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: 2+
6a. Norma armonizzata: UNI EN 13043:2004
Organismi notificati: LRQA Iberia - 0094
6b. Documento per la valutazione europea: N/A
Valutazione tecnica europea: N/A
Organismo di valutazione tecnica: N/A
Organismi notificati: N/A
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Granulometria - *(d/D)*	6,3/10
Categoria G - *Categoria*	G_C 90/15
Tolleranza - *Categoria*	-
Contenuto in polveri - *Categoria* f_x	$f_{0,5}$
Equivalente in sabbia - *SE (%)*	NPD
Valore di blu di metilene - *Categoria MB (g/Kg)*	NPD
Massa volumica dei granuli - ρ_a *(Mg/m* ^{3}*)*	2,710
Assorbimento superficiale di acqua - *WA24 (%)*	1,130
Massa volumica in mucchio - ρ_b *(Mg/m3)*	1,357
Resistenza alla frammentazione - *Categoria (LA* $_{\%}$*)*	LA_{20}
Resistenza al gelo/disgelo - *(Fx)*	F_1
Coefficiente di appiattimento - *Categoria (FI* $_{\%}$*)*	FI_{15}
Indice di forma - *Categoria (SI* $_{\%}$*)*	SI_{15}
Cloruri solubili in acqua - *(C%)*	<0,01
Solfati solubili in acido - *Categoria (AS* $_{xx}$*)*	$AS_{0,2}$
Degradabilità al solfato di magnesio - *(MS* $_{xx}$*)*	MS_{18}
Reattività potenz. in presenza di alcali- Classe di reattività	RA_2
Zolfo totale - *(S%)*	0,027
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria - *% di disintegrazione*	NPD
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso - *Categoria (SC)*	NPD
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso - *Categoria (*M_{DE}*XX)*	$M_{DE}10$
Resistenza alla levigabilità - *(PSV xx)*	PSV_{56}
Resistenza all'abrasione superficiale - *Categoria (AAV* $_{xx}$*)*	AAV_{10}
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati - *Categoria (AN)*	NPD
Sostanze pericolose - *contenuto di sostanze pericolose*	0 (assenti)
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi - *Categoria (*$C_{xx/xx}$*)*	$C_{95/1}$
Resistenza allo shock termico - V_{LA}	3,1
Affinità ai leganti bituminosi - *Grado di copertura a 24 h (%)*	87,5
Analisi chimica - Aggregato eterogeneo proveniente dalla medio pianura veronese derivante da depositi fluviali e depositi glaciali. Aggregato composto prevalentemente da calcari, dolomie e modesta presenza di graniti con aggiunta di aggregato riciclato - come da dichiarazione ambientale di prodotto.	
8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A **La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**	

Luogo e data: Bussolengo, 16/10/2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Giannantonio Parolini