INERTI S.VALENTINO SRL
Loc. Cà Nova Tacconi - 37012 BUSSOLENGO (VR)
P.IVA 0202883 023 6
www.inertisanvalentino.it
TEL 045 6701666

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE - N° 4 AC S0/4 2026-3

Sabbia lavata grossa

1. **Codice di identificazione unico del prodotto:** 4 AC S0/4 2026-3
2. **Uso previsto del prodotto:** Aggregato per calcestruzzo conforme alla norma UNI EN 12620:2008
3. **Fabbricante:** INERTI S.VALENTINO SRL loc. Cà Nova Tacconi-37012 Bussolengo (VR)
   Impianto CORTE BETLEMME - Loc. Betlemme - 37066 Sommacampagna (VR)
4. **Mandatario:** N/A
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione:** 2+

6a. **Norma armonizzata:** UNI EN 12620:2008
Organismi notificati: LRQA Iberia - 0094
6b. **Documento per la valutazione europea:** N/A
Valutazione tecnica europea: N/A
Organismo di valutazione tecnica: N/A
Organismi notificati: N/A

7. **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Granulometria - *(d/D)*	0/4
Categoria G - *Categoria*	G_F 85
Tolleranza - *Categoria*	-
Contenuto in polveri - *Categoria* f_x	f_3
Equivalente in sabbia - *SE (%)*	71
Valore di blu di metilene - *Categoria MB (g/Kg)*	0,2
Massa volumica dei granuli - ρ_a(Mg/m3)	2,730
Assorbimento superficiale di acqua - WA24 (%)	0,870
Massa volumica in mucchio - ρ_b (Mg/m3)	1,388
Resistenza alla frammentazione - *Categoria* ($LA_{\%}$)	NPD
Resistenza al gelo/disgelo - *(Fx)*	NPD
Coefficiente di appiattimento - *Categoria* ($FI_{\%}$)	NPD
Indice di forma - *Categoria* ($SI_{\%}$)	NPD
Cloruri solubili in acqua - *(C%)*	0
Solfati solubili in acido - *Categoria* (AS_{xx})	$AS_{0,2}$
Degradabilità al solfato di magnesio - (MS_{xx})	MS_{18}
Reattività potenz. in presenza di alcali- Classe di reattività	RA_2
Zolfo totale - *(S%)*	1,511
Componenti che alteranno la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo - *cont. di sostanza umica*	ASSENTE
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo - *contenuto di carbonato* (CO_2 %)	31,7
Stabilità di volume / Ritiro per essiccamento - *% di ritiro*	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria - *% di disintegrazione*	NPD
Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso-*Categoria(SC)*	NPD
Resistenza alla levigabilità - *(PSVxx)*	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale - *Categoria* (AAV_{xx})	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati-*Categoria (AN)*	NPD
Sostanze pericolose - *contenuto di sostanze pericolose*	0 (assenti)
Descrizione petrografica - Sabbia eterogenea con clasti sia carbonatici sia granitici con qualche clasto da roccia metamorfica	

8.Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data: Bussolengo, 16/10/2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Giannantonio Parolini

