

INERTI S. VALENTINO S.R.L.

Località Cà Nova Tacconi-37012 37012 BUSSOLENGO (VR)
R.Impr/C.F./P.I. 02028830236 C. Soc. € 1.000.000,00 i.v.
Tel: 045 6701666
Codice Destinatario: SUBM70N

SISTEMA DI QUALITA' UNI EN 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO UNI ISO 45001

Azienda con sistema di controllo della produzione Certificato in conformità ai requisiti

Regolamento UE n.305/2011 per gli standard EN 12620 e EN 13043 e EN 13242 n. certificato 0094CPR/MAD/20250007 ITA

DETERMINAZIONE MASSE DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

SIGLA MATERIALE		pietrisco anticapillare naturale 02-25		Cantiere	Pescantina		M1 (g) = 2284,70		M2 (g) = 2277,00	
SERIE	PESATA1		PESATA2		PESATA3		RISULTATI			
BASE +2	Tara1 (g)	122,8	Tara2 (g)		Tara3 (g)		Tara tot Σ (g)	122,8		
VAGLI (mm)	M2 parz. (g)	2399,80	M2 parz. (g)		M2 parz. (g)		M2 lordo tot Σ (g)	2399,8	M2 netto tot Σ (g)	2277
31,5	Peso Tratt. (g)	122,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	122,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	0
22,4	Peso Tratt. (g)	122,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	122,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	0
16,0	Peso Tratt. (g)	385,5	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	385,5	Peso netto Tratt. Σ (g)	262,7
11,2	Peso Tratt. (g)	728,6	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	728,6	Peso netto Tratt. Σ (g)	605,8
8,0	Peso Tratt. (g)	719,3	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	719,3	Peso netto Tratt. Σ (g)	596,5
5,6	Peso Tratt. (g)	782,2	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	782,2	Peso netto Tratt. Σ (g)	659,4
4,0	Peso Tratt. (g)	242,7	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	242,7	Peso netto Tratt. Σ (g)	119,9
2,0	Peso Tratt. (g)	136,4	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	136,4	Peso netto Tratt. Σ (g)	13,6
1,0	Peso Tratt. (g)	127,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	127,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	5
0,063	Peso Tratt. (g)	135,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	135,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	13
Tara Fondo	Peso Fondo (g)	1113,7	Peso Fondo (g)		Peso Fondo (g)		Peso fondo lordo Σ (g)	1113,7	Peso fondo netto Σ (g)	0,00
1113,70										

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

CONTROLLO QUALITA' SECONDO UNI EN 13242

N. rap. 221/25

Identificazione del campione: Aggregato lapideo

Data: 19/09/2025

Sigla del materiale: pietrisco anticapillare naturale 02-25

Operatore: Scarsini Ambrosi

Cantiere di prelievo: Pescantina

Campionamento secondo UNI EN 932-1/98 svolto in data: 08/09/25

Tipo di prove:

- ☒ 1) Analisi granulometrica (UNI EN 933/1-99) serie di base + 1
☒ 2) Determinazione della percentuale dei fini passanti attraverso lo staccio di 63 μ m (UNI EN 933/1-99);
☐
☐

Metodo utilizzato

- ☒ lavaggio e setacciatura
☐ setacciatura per via secca

RISULTATI DELLE PROVE

ANALISI GRANULOMETRICA

Massa totale essiccata M_1 (g) = 2284,70

Massa totale essiccata dopo lavaggio M_2 (g) = 2277,00

Massa totale essiccata dei fini rimossa dopo lavaggio $M_1 - M_2$ (g) = 7,70

Materiale nel recipiente di fondo P (g) = 0,00

Setacci (mm)	Trattenuto Ri (g)	Trattenuto Ri / M_1 (%)	Passante Totale %
31,5	0,00	0,0%	100,0%
22,4	0,00	0,0%	100,0%
16	262,70	11,5%	88,5%
11,2	605,80	26,5%	62,0%
8	596,50	26,1%	35,9%
5,6	659,40	28,9%	7,0%
4	119,90	5,2%	1,8%
2	13,60	0,6%	1,2%
1	5,00	0,2%	1,0%
0,063	13,00	0,6%	0,4%


Controlli

$M_1 - M_2 + P$ (g) = 7,70

$\Sigma Ri + P$ (g) = 2275,90

$[M_2 - (\Sigma Ri + P)] / (M_2) \times 100 = 0,0\%$

Esito conforme



Designazione d/D (UNI EN 12620)	-
Categoria G (UNI EN 12620)	-

Designazione d/D (UNI EN 13043)	-
Categoria G (UNI EN 13043)	-

Designazione d/D (UNI EN 13242)	2/22,4
Categoria G (UNI EN 13242)	G _C 85-15

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	PERCENTUALE DEI FINI (f %)	Categoria CE (UNI EN 12620)	Categoria CE (UNI EN 13043)	Categoria CE (UNI EN 13242)
pietrisco anticapillare naturale 02-25	2/22,4	0,3%	-	-	f ₂

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	EQUIVALENTE IN SABBIA SE (%)
pietrisco anticapillare naturale 02-25	2/22,4	NPD

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	VALORE DI BLU DI METILENE MB (g/kg)
pietrisco anticapillare naturale 02-25	2/22,4	NPD